

**RAPPORTO DI PROVA N° 15/29148****pag. 1 di 2**

Mod.018 Rev. 2 del 12.10.2015


**Spett.**

<b>Nr. richiesta WEB</b>	
<b>Nr. accettazione (ingresso)</b>	<b>15/28348</b>
<b>Data accettazione</b>	<b>26/10/15</b>
<b>Data inizio analisi</b>	<b>26/10/15</b>
<b>Data fine analisi</b>	<b>31/10/15</b>
<b>Data emissione documento</b>	<b>02/11/15</b>

**FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.****Regione Masio, 19 bis****10046 POIRINO (TO)****Tel. +39 (011) 9430662****Fax +39 (011) 9461820****DESCRIZIONE CAMPIONI:****A TESSUTO MINI MELANGE****IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI RISULTATI ANALITICI :**

<b>Codice</b>	<b>Prova</b>	<b>Norma</b>
CS0210	Solidita' del colore alla luce artificiale	UNI EN ISO 105-B02:2014; ISO 105-B02:2014

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai materiali presentati dal committente, non campionati dal laboratorio.  
Su tutte le pagine del presente rapporto di prova è apposto il timbro a secco dell'istituto.  
Tutti i materiali analizzati vengono conservati per tre mesi.

<b>I Responsabili delle prove</b> Prof. Andrea Franchi - Prof. Paolo Borgiotti 	<b>V.to Il Responsabile del Laboratorio</b> Prof. Giuseppe Bartolini 
--	---

Documento riservato. Non può essere pubblicato, riprodotto o diffuso in maniera parziale senza autorizzazione scritta del laboratorio.

**RAPPORTO DI PROVA N° 15/29148**

**pag. 2 di 2**

Mod.018 Rev. 2 del 12.10.2015

Inizio del rapporto di prova

**Tessili:** Solidita' del colore alla luce artificiale (Colour fastness to artificial light : Xenon arc fading lamp)  
cod.CS0210

**Norme (Test methods)** **UNI EN ISO 105-B02:2014; ISO 105-B02:2014**

Rev.02 del 04/02/05

**Condizioni di prova** (Test environment) Normali / Valutazione indice di solidità alla luce: scala dei blu - valore 1 (min) / valore 8 (max)  
**Metodo (Method)** 2  
**Apparecchi di prova** (Testing equipment) Xenotest Alpha - Atlas  
**Data di prova** (Testing date) 31/10/2015

**Risultati** (test results) :

(Campione contrassegnato: (sample identification)	<b>TESSUTO MINI MELANGE</b>
Indice di solidità (fastness index)	<b>6</b>

*NB. I risultati riportati nella tabella si riferiscono a provini estratti dal campione presentato.  
(NB. The results reported in the tables above refer to a test analysis of the samples submitted)*

Fine del testo relativo ai risultati di analisi contenuti nel presente rapporto di prova.